

Descriere produs:

Adeziv universal pentru construcții, pe suprafețe poroase sau neporoase.

Mod de ambalare:

cartuș PE cu conținut 310 ml, 12 buc / bax

Culoare:

alb

Caracteristici:

- fără conținut de solvent organic, silicon, izocianat
- rezistență la apă și întemperii
- pentru netezirea suprafețelor neuniforme pînă la 15 mm
- după scare completă se poate șlefui, vopsi
- pentru suprafețe interioare sau exterioare

Domeniul de utilizare:

- lipirea șipcilor de lemn și a PVC-ului,
- pentru uși, praguri de lemn, lambriuri,
- placări cu plăci din lemn, piatră sau beton,
- pentru prefabricate din lemn (PAL, OSB, etc)
- plăci ceramice, plăci de piatră etc.
- plăci de polistiren

Nu se va folosi pe suprafețe bituminoase, expuse la apă, PE, PP, PTFE, polistiren extrudat, marmură, metal nevopsit.

Mod de utilizare:

Se va aplica cu pistol de presare manual sau pneumatic.

Cel puțin una dintre suprafețe va fi absorbantă, poroasă. Se va aplica pe suprafețe curate, lipsite de praf, urme de grăsimi, ulei sau alte impurități. Adezivul se va aplica în puncte sau în linie șerpuită, ori pe substrat ori pe materialul de lipit. Se va aplica obligatoriu pe marginile elementelor de lipit. Elementele de lipit se vor potrivi riguros, apoi se apasă. Eventualele corecturi se vor face prin alunecarea elementelor de lipit, se va evita desfacerea. La lipiri pe suprafețe verticale se recomandă fixarea cu suport pînă la întărirea adezivului.

Date tehnice:

Valorile sunt date la +23°C și 50% umiditate relativă.

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței.

Înainte de uscare

Densitate (DIN EN ISO2811-1):	1,20 +/- 0,04 g/cm ³
Pelicularizare:	10 minute
Timp de uscare:	≤ 1,5 mm / primele 24 ore
Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu):	+5°C - +40°C
Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +5°C - +40°C):	18 luni

După uscare

Rezistență termică:	-25°C - +80°C
Deformare elastică:	<5%
Duritate Shore A (DIN 53505):	65 +/- 6
Scădere în volum (DIN EN ISO 10563):	max. 33%

Măsuri de siguranță:

La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență timp de 15 minute și se va consulta medicul de specialitate.

A se păstra ferit de contactul cu produse alimentare pe durata uscării.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

A se feri de îngheț!

Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate.

Această specificație tehnică nu constituie sub nici o formă garanție privind utilizarea produsului și condițiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condițiile particulare de lucru. Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde scopului dorit, pentru a evita greșelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuției. Pentru informații suplimentare producătorul stă permanent la dispoziția utilizatorului.