# Fișa tehnică

**MESTER Acril JUBILIAR** **17 aprilie 2025**

**Descriere produs:**

Etanșant monocomponent pe bază de dispersie acrilică

**Mod de ambalare:**

cartuș PE cu conținut 300 ml; 12 buc/ bax

**Culori:**

alb

**Caracteristici:**

- Bază acrilică
- Aderență excelentă la majoritatea suprafețelor poroase
- Vopsibil cu vopsea de dispersie
- Rezistență termică: -25°C - +80°C
- Nu este toxic

**Domeniul de utilizare:**

- Pentru umplerea rosturilor, golurilor și crăpăturilor interioare
- Pentru substraturi absorbante: lemn, beton, cărămidă, tencuială etc.
- Pentru structuri din gips-carton
- Pentru conectarea sau extinderea ușoară a îmbinărilor și articulațiilor
- Contraindicat pentru rosturile solicitate intens de apă
- Nu poate fi utilizat pe suprafețe bituminoase, materiale PE, PP și PTFE (Teflon).

**Mod de utilizare:**

- Suprafața trebuie să fie uscată și curată.
- Cel puțin o suprafață trebuie să fie absorbantă.
- În cazul unui substrat foarte absorbant, este necesară amorsarea (aceasta poate fi un amestec de: 1 parte Acril JUBILIAR și 3-4 părți apă).
- Aplicați materialul cu un pistol de presare și apoi se netezeşte cu unelte ușor umezite, sau folosiți MESTER APLICATOR PENTRU ROSTUIRE LA ACRIL.
- Temperatura materialului, suprafeței și mediului să fie între +5°C - + 35°C.
- În timpul aplicării respectaţi normele, directivele şi indicaţiile referitoare la protecţia muncii.
- Citiți fișa tehnică a produsului.

**Consum specific:**

La etanșarea rosturilor de: 5 mm x 5 mm = cca. 11,5 m linear
10 mm x 10 mm = cca. 2,5 m linear

# Fișa tehnică



**Dimensiuni rosturi:**
lățime min.: 5 mm
lățime max.: 20 mm
adâncime min.: 5 mm
recomandat: lățime = 2x adâncime

**Date tehnice:**

Valorile sunt date la +23 ºC şi 50% umiditate relativă.

Valorile sunt influențate de factori de mediu, tipul și caracteristicile suprafeței.

Înainte de uscare

| | |
|---|---|
| Densitate (DIN EN ISO2811-1): | 1,65 +/- 0,04 g/cm$^3$ |
| Pelicularizare: | 10 min |
| Timp de uscare: | 1 mm/primele 24 ore |
| Temperatura de lucru (material, suprafață și mediu): | +5$^0$C - +35$^0$C |
| Valabilitate (în ambalaj original, nedesfăcut între +5$^0$C - +40$^0$C): | 24 luni |

După uscare

| | |
|---|---|
| Duritate Shore A (DIN 53505): | 40 +/- 5 |
| Deformare elastică (ISO 11600): | 7,5% |
| Scădere în volum (DIN EN ISO 10563): | 18% |
| Rezistența termică: | -25$^0$C - +80$^0$C |

**Măsuri de siguranță:**

Nu este un produs periculos.
La contactul cu ochii se va clăti imediat cu apă din abundență și se va consulta medicul de specialitate.
A se păstra ferit de contactul cu produse alimentare pe durata uscării.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se feri de îngheț.
Se vor respecta recomandările din Fișa tehnică de securitate.

Această specificaţie tehnică nu constituie sub nici o formă garanţie privind utilizarea produsului şi condiţiile de utilizare. Modul de aplicare trebuie adaptat în fiecare caz la condiţiile particulare de lucru. Utilizatorul este sfătuit ca înainte de folosire să se convingă ca materialul corespunde scopului

dorit, pentru a evita greşelile posibile. Nerespectarea acestei recomandări atrage după sine exonerarea producătorului de orice fel de responsabilitate privind calitatea execuţiei. Pentru informaţii suplimentare producătorul stă permanent la dispoziţia utilizatorului.